



KakelFog

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Färg	Avsett för fogning av keramiska plattor på
KakelFog FB 24	3 kg påse 15 kg säck	Vit	Golv och vägg
KakelFog FB 25	3 kg påse 15 kg säck	Ljusgrå	Golv och vägg
KakelFog FB 26	3 kg påse	Mörkgrå	Golv och vägg
KakelFog FB 27	3 kg påse 15 kg säck	Grå	Golv och vägg
KakelFog FB 30	3 kg påse	Beige	Golv och vägg

Materialåtgång

0,3 - 1,3 kg/m² beroende på fogbredd samt plattans storlek och tjocklek.

Produktbeskrivning

Höganäs KakelFog är avsedd för plattor med hög vattenabsorption d.v.s. kakelplattor samt för mosaikplattor. Fogbruken är cementbaserade och innehåller lämpliga tillsatsmedel och har en noggrant utprovad cementhalt. Fogbruken levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	1700 kg/m ³
Elasticitetsmodul	ca 10 GPa (ca 1,0x10 ⁵ kp/cm ²)
Tryckhållfasthet	ca 27 MPa (ca 270 kp/cm ²)
Böjdraghållfasthet	ca 7 MPa (ca 70 kp/cm ²)
Användningstid	ca 2 timmar

Användning

Fogbruken skall ej användas i simbassänger (pooler), eller på golv i offentliga lokaler med hårt slitage. Fogbruken är cementbaserade och avsedda för fogning av keramiska plattor på golv eller väggar, lagda med 2 - 6 mm fog.

Tillredning

Höganäs KakelFog levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Fogning och rengöring

Fogarna skall vara rena och till minst halva djupet fria från fästmassa. Temperaturen bör överstiga +10°C. Drag ut fogbruket med gummispackel diagonalt över fogarna. Arbeta in fogbruket ordentligt så att fogarna blir helt fyllda. Överflödigt fogbruk skrapas bort med gummispackel. Efter 15 - 30 minuter har fogbruket torkat så mycket att rengöring kan börja.

Grovrengöring utföres med fuktad styv svamp som sköljes ofta i rent vatten. Finrengöring utföres med torr trassel eller mjukt tyg tills fogarna är jämna och plattorna rena.

Fogarna skall eftervattnas under ca 3 dygn.

Lagring och transport

KakelFog skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Hänvisningar

Höganäs klinkerplattor finns under flik 2.

Kakelplattor finns under flik 3.

Fogbruksfärger finns under flik 4 och deras data under denna flik.

Projekteringsanvisningar finns under flik 5 och monteringsanvisningar under flik 6.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare kan erhållas i separat trycksak, "CC Höganäs byggkeramik, återförsäljare och plattsättningsentreprenörer med utställning och lager", eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

260 51 Ekeby

Tel. 077-447 35 00, Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se