

## Primer FB 5

### Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett som
Primer FB 5	1 liter, plastflaska 5 liter, plasthink	Vidhäftningsprimer

### Materialåtgång

1 liter FB 5 räcker till 6–14 m<sup>2</sup> beroende på underlag.

Träunderlag / gips	Outspädd	ca 6 m <sup>2</sup>
Svagt sugande betong	Spädning 1 l FB 5+ 1 l vatten	ca 10 m <sup>2</sup>
Sugande betong	Spädning 1 l FB 5+ 3 l vatten	ca 14 m <sup>2</sup>
Spacklade underlag	Spädning 1 l FB 5+ 3 l vatten	ca 14 m <sup>2</sup>

### Produktbeskrivning

Höganäs Primer FB 5 är baserad på akryldispersion och är innan torkning löslig i vatten.

### Tekniska data

Densitet	1040 kg/m <sup>3</sup>
pH	9
Användningstemperatur	+10°C – +25°C

### Användningsområden

Primer FB 5 skall användas som vidhäftningsprimer på golv och vägg under: Grovavjämning FB 5000, Golvspackel FB 6000, Tätmembran FB 7 och Cementbaserade fästmassor. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong, gips eller trä (endast med FB 6000).

### Applicering

Använd skyddshandskar då längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden.

### Underlag

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande.

### Utförande

Appliceras med roller. På betonggolv skall Primer FB 5 spädas med vatten och på betongvägg spädas den ej. På träunderlag skall FB 5 appliceras utspädd. För att få ökad vidhäftning på trä bör man borsta in en liten mängd pulver av FB 6000 i den våta primern. Kvarvarande löst pulver avlägsnas före spackling. För våtutrymme hänvisas till CC Höganäs typkonstruktioner V12 resp. G12.

### Torktid och spackling

Spackel och avjämning kan appliceras när ytan är klibbfri, efter ca 30 minuter (beroende på temperatur) och skall appliceras inom 24 timmar.

### Tätskikt

Tätskikt kan utföras tidigast 24 timmar efter spackling.

### Lagring och transport

Primer FB 5 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningen.

### Skyddsföreskrifter

Längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden. Använd skyddshandskar (plast).

### Hänvisningar

Klinkerplattor finns under flik 2.  
Kakelplattor finns under flik 3.  
Fogbruksfärger finns under flik 4 och deras data under denna flik.  
Projekteringsanvisningar finns under flik 5 och monteringsanvisningar under flik 6.  
Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

### Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare kan erhållas i separat trycksak, "CC Höganäs byggkeramik återförsäljare med utställning och eller på vår hemsida [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

### Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB  
Box 501  
260 51 Ekeby  
Tel. 077-447 35 00, Telefax 077-447 36 46  
Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)