

Golvspackel FB 6000

Sortiment

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Beteckning Golvspackel FB 6000 | Förpackning 25 kg säck | Avsett för Golv |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|

Materialåtgång

1,7 kg/m² och millimeter skiktjocklek. Skiktjocklek på betong- och träunderlag 2–50 mm, på lättbetong 5–30 mm.

Produktbeskrivning

CC Höganäs Golvspackel FB 6000 är cementbundet med tillsatser av fiber för förstärkning. FB 6000 är självnivellerande, vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Tryckhållfasthet | 27 MPa (ca 270 kp/cm ²) |
| Böjdraghållfasthet | 9 MPa (ca 90 kp/cm ²) |
| Draghållfasthet | >3 MPa (ca 30 kp/cm ²) |
| Krympning | 0,3–0,5% |
| Lägsta användningstemperatur | +6°C |
| Användningstid | Ca 30 min. efter tillredning |

Användningsområden

För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. Används för inspackling av värmekablar samt för uppbyggnad av fall i våtutrymmen. **OBS! Speciella anvisningar gäller för våtutrymmen och på träunderlag får FB 6000 endast användas om den beläggs med hårt material t.ex keramiska plattor.**

Skall keramiska plattor läggas på ett befintligt 22 mm spånskivegolv med regelavstånd 600 mm, skall skivan styvas upp med min 12 mm spackelmasa. Golvet får då böjstyvhet motsvarande 22 mm golvspånskiva med regelavstånd 300 mm.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Innan FB 6000 appliceras skall underlaget primas med Primer FB 5. Efter ca 30 minuter eller när ytan är klibbfri kan FB 6000 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

Tillredning

FB 6000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering

Häll eller pumpa ut FB 6000. Häll hela tiden så att god sammanflytning erhålls. Jämna ev. till med slätspackel. Vid fallbyggnad: Häll ut spacklet längs väggarna och låt det flyta mot brunnen.

OBS! montera stopp för att hindra att spackel rinner ned i brunnen. När spacklet hårdnat så att du försiktigt kan gå på golvet kan en ev. justering vid brunnen göras.

För inspackling av värmekablar se speciell monteringsanvisning för värmekabel Solo.

Golvet kan beträdas 3–5 timmar efter appliceringen. Lägning av keramiska plattor efter ca 6 timmar. OBS! Fuktspår och tätskikt kan appliceras efter 12–18 timmar.

Lagring och transport

Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi.

Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. Förvaras oätkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Hänvisningar

Klinkerplattor finns under flik 2.

Kakelplattor finns under flik 3.

Fogbruksfärger finns under flik 4 och deras data under denna flik.

Projekteringsanvisningar finns under flik 5 och monteringsanvisningar under flik 6.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare kan erhållas i separat trycksak, "CC Höganäs byggkeramik, återförsäljare och plattsättningsentreprenörer med utställning och lager", eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

260 51 Ekeby

Tel. 077-447 35 00, Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se