

Tätmembran FB 7

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Innehåller
Tätmembran FB 7	5 liter, plasthink	7,25 kg
	10 liter, plasthink	14,5 kg

Materialåtgång

Skall vara min. 1,7 kg/m² för golv och min. 1,0 kg/m² för vägg.

Torktid

Torktid vid +20°C:

Ca 7 timmar för golv med två strykningar utan fiberduk (första strykningen efter ca 3 timmar).

Ca 4 timmar för golv med två strykningar och fiberduk.

Ca 3 timmar för vägg två strykningar (andra strykningen efter ca 1 timme).

Plattsättningen kan påbörjas dagen efter.

Produktbeskrivning

Höganäs Tätmembran FB 7 är baserad på syntetgummidispersion. Tätmembran FB 7 levereras färdig för användning och är innan torkning löslig i vatten. Verktyg rengöres med vatten innan FB 7 torkat.

Tekniska data

Densitet	1450 kg/m ³
Torrhalt	72%
pH	8-9
Lägsta användningstemperatur	+10°C
Färg före torkning	Ljusgrå
Färg efter torkning	Grå

Användningsområden

Tätmembran FB 7 används som tätskikt i CC Höganäs typkonstruktioner V12 och G12 (se dessa). Konstruktionerna uppfyller krav för täthetsklass VTv resp. VTg, samt är deformationsupptagande klass 3, enligt PER:s Branschregler.

FB 7 är avsedd att användas i våtutrymmen för bostäder, hotell och i offentliga duschar. FB 7 kan även användas på väggar i storkök, diskrum etc. och för golv i s.k. beredningskök eller liknande inrättningar dock ej i storkök. Trafikbelastningen inskränker sig till gångtrafik eller lätta vagnar med mjuka hjul.

Produkten är ej avsedd för bassänger eller för utvändigt bruk. Massan skall inte betraktas som kemikaliebeständig.

Applicering

Använd skyddshandskar då intorkad produkt fäster starkt på huden. Se till att ha god luftväxling i lokalen.

Underlag

Underlag skall uppfylla toleranskrav enligt RA98 Hus för vägg och enligt RA98 Hus för golv. Underlaget skall vara plant, torrt och fritt från fett, lösa partiklar, damm, formolja, spackelrester etc. Om underlaget är målat måste färgen tas bort. Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10°C.

Förbehandling - Försegling

Underlaget rollas 1 gång flödigt med Höganäs Primer FB 5 utspädd 1:3 på golv och utspädd på vägg. När ytan är torr (efter ca 30 minuter) sker försegling enligt CC Höganäs typkonstruktioner V12 och G12 (se dessa).

Membranapplicering

FB 7 påföres flödigt med roller eller mjuk pensel. Två skikt erfordras, se respektive typkonstruktion (olika utförande för golv resp. vägg). Eventuellt spill borttages omedelbart med vatten.

Lagring och transport

Tätmembran FB 7 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningen.

Skyddsföreskrifter

Längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden.

Hänvisningar

CC Höganäs klinkerplattor finns under flik 2.

Kakelplattor finns under flik 3.

Fogbrucksfärger finns under flik 4 och deras data under denna flik.

Projekteringsanvisningar finns under flik 5 och monteringsanvisningar under flik 6.

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare kan erhållas i separat trycksak, CC Höganäs byggkeramik återförsäljare med utställning och eller på vår hemsida www.cchoganas.se

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

260 51 Ekeby

Tel. 077-447 35 00, Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

Produkten är granskad och godkänd av Byggkeramikrådet för användning enligt Branschregler för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.

