

StenFix FB 10

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett för
StenFix FB 10	25 kg säck	Sten på golv

Materialåtgång

Åtgång golv (genomsnitt): ca: 1,7kg/m²/mm

Produktbeskrivning

CC Höganäs FB 10 Stenfix är en plastförstärkt specialfästmassa baserad på grå Portlandcement för montering av natursten, kantsten och betongsten, gatusten mm på golv. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk, för blandning med vatten. Man kan lägga en skittjocklek på 3 –20 mm. Verktyg rengörs med vatten.

Tekniska data

Densitet	1450 kg/m ³
"potlife":	ca. 40 min
Torktid v/18°C	
För fogning/lätt gångtrafik:	10-18 timmar
Fullt genomhärdad efter:	7 dygn
Rekommenderad arbetstemp:	10-25°C

Användningsområden

För utomhus- och inomhusmontering av kantsten, natursten, skiffer och liknande på puts, betong och asfalt. Ej våtrum.
För oljehaltig natursten som t.ex. skiffer krävs specialinstruktion.
Ta kontakt med CC Höganäs.

Underlag

CC Höganäs FB 10 Stenfix kan användas på underlag av puts, betong och asfalt. Underlaget ska ha bärlighet, vara fast, sammanhängande, rengjort från damm, fett och cementslam. Torr betong förvattnas innan applicering.

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållandet 25 kg pulver till 4,75-5,25 liter vatten. Pulver och vatten ska vara tempererade. Efter blandning till en klumpfri massa med visp på en bormaskin är fästmassan klar att för användning. Appliceras på underlaget och jämnas av med en grov tandspackel, murslev eller rätbräda i skittjocklek på 3-20 mm.

Bruket kan användas i 30-40 minuter efter blandning. Applicera inte ur mer FB 10 Stenfix än att montering kan utföras inom 20-30 minuter.

Det är viktigt att hela kontaktytan täcks med fästbruk. Tryck ner stenen i bruket till den har full täckning.

Om underlaget är ojämnt används en styvare konsistens på fästbruket. Undvik drag och direkt solljus och regn under montering och härdning.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 12 månader från produktionsdatum i oöbruten förpackning.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

FB 10 Stenfix är kromneutralt i 12 månader. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

