

# SnabbRotFix FB 14

## Sortiment

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Beteckning<br>SnabbRotFix FB 14 | Förpackning<br>5 kg påse<br>15 kg säck | Avsett för keramiska plattor på<br>Golv och vägg |
|---------------------------------|--|--|

## Materialåtgång

| Platttyp   | Golv                  | Vägg                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Storformatiga plattor med höga<br>nabbar på baksidan | 6,5 kg/m <sup>2</sup> | -                     |
| Slät baksida(kakel och mosaik)                       | 3,1 kg/m <sup>2</sup> | 3,1 kg/m <sup>2</sup> |
| Slät baksida(klinker)                                | 4,5 kg/m <sup>2</sup> | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Nabbad baksida                                       | 4,5 kg/m <sup>2</sup> | 3,3 kg/m <sup>2</sup> |
| Räfflad baksida                                      | 4,5 kg/m <sup>2</sup> | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets struktur.

## Produktbeskrivning

CC Höganäs SnabbRotFix FB 14 är en snabbhårdande cementbunden, plasticerad fästmassa för tunnskiktsmontering av keramiska plattor på golv och vägg.

Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

## Tekniska data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Densitet                     | 1700 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Lägsta användningstemperatur | +10°C                                  |
| Tryckhållfasthet*            | Ca 15 MPa (ca 150 kp/cm <sup>2</sup> ) |
| Böjdraghållfasthet*          | Ca 6 MPa (ca 60 kp/cm <sup>2</sup> )   |
| Dragvidhäftning mot betong*  | Ca 1,2 MPa (ca 12 kp/cm <sup>2</sup> ) |
| Användningstid               | Ca 30 min. efter tillredning           |

\* Labororiemätning.

## Användningsområden

För in- och utvändigt tunnskiktsmontering av keramiska golv- och väggplattor i våta och torra utrymme. OBS! speciella anvisningar gäller för våtutrymmen. Underlaget kan bestå av betong, puts, lättbetong, gipsskivor, keramiska plattor och målade ytor.

## Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja, rost och liknande. Vattenlösligt spackel avlägsnas. Underlaget skall ha den färdiga ytans jämnhet och planhet. Eventuella skador skall vara lagade, mindre ojämnheter kan spacklas ut med SnabbRotFix FB 14.

Målade ytor eller keramiska plattor som underlag:

Underlaget skall vara helt, fast och stabilt. Smuts, fett och övrigt material som försämrar vidhäftningen avlägsnas genom att tvätta med sodalösning. Därefter sköljes noggrant med vatten. Målade ytor skrapas eller ruggas med grovt slippapper, varefter ytan sköljes ren.

## Tillredning

SnabbRotFix FB 14 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

## Montering på golv och vägg

Fästmassan dras ut på underlaget med bruksslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plattorna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Plattor  $\geq 250 \times 250$  mm skall dubbellimmas d.v.s. plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjock skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort. Golvytan kan beträdas och fogas beroende av temperaturen tidigast efter 2–4 timmar. Väggar kan fogas efter ca 2 timmar.

## Lagring och transport

SnabbRotFix FB 14 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektivt betydligt längre än max. lagringstid. Max. lagringstid 6 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna.

## Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromexsem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)