

# SuperFästmassa FB 1700

## Sortiment

Beteckning SuperFästmassa FB 1700	Förpackning 15 kg säck	Avsett för plattor på Golv och vägg
--------------------------------------	---------------------------	--

## Materialåtgång

Plattyp	Golv	Vägg
Plattor med kantlängd <100 mm	2,3 kg/m <sup>2</sup>	2,3 kg/m <sup>2</sup>
Plattor med kantlängd <250 mm	3,6 kg/m <sup>2</sup>	3,3 kg/m <sup>2</sup>
Plattor med kantlängd >250 mm	6,8 kg/m <sup>2</sup>	4,9 kg/m <sup>2</sup>

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets struktur.

## Produktbeskrivning

CC Höganäs SuperFästmassa FB 1700 är en cementbunden, vit, plasticerad fästmassa för tunnskiktsmontering av keramiska plattor på golv och vägg. Även lämplig för keramiska plattor som är känsliga för missfärgning av grå portlandcement samt för glasmosaik. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengörs med vatten.

## Tekniska data

Densitet	1450 kg/m <sup>3</sup>
Användningstid	Ca 4 timmar efter tillredning
Produktgenskaper enl. EN 12004	C2TE S2

## Användningsområden

För in- och utvändigt tunnskiktsmontering av keramiska golv- och vägglattor i torra och våta utrymmen, samt i bassänger. Speciellt lämplig för värmegolv och keramiska plattor som är känsliga för missfärgning av grå portlandcement samt för glasmosaik. **Fästmassan är deformationsklass 3 enligt SP 1910, vilket innebär att betongens ålder under gynsamma härdningsbetingelser skall vara minst 3 månader.**

## Underlag, förarbeten

Underlaget skall vara torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja, rost och liknande. Betongen skall ha en restkrympning <0,4‰. Vattenlösligt spackel avlägsnas. Sugande underlag skall primas med Höganäs Primer FB 5 enl. anvisningar på dess förpackning. Underlaget skall ha den färdiga ytans jämnhet och planhet. Eventuella skador skall vara lagade, mindre ojämnheter kan spacklas ut med FB 1700, max 5 mm och fixet skall härda innan montering av keramiken.

Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10°C. Målade ytor, homogena plastmattor eller keramiska plattor som underlag: Underlaget skall vara helt, fast och stabilt. Smuts, fett och övriga ytbehandlingar som försämrar vidhäftningen avlägsnas. Därefter sköljs noggrant med vatten. Målade ytor och befintliga keramiska plattor skrapas eller ruggas upp med slippapper med grovlek 80 och avfettas, varefter ytan sköljs ren med vatten.

## Tillredning

FB 1700 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

## Montering på golv och vägg

Fästmassan dras ut på underlaget med brukslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plattorna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Plattor >250x250 mm skall dubbellimmas dvs plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjockt skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. Fästmassa som tränger ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort. Golvytan kan beträdas och fogas tidigast efter 18 timmar. Ytor över 36 m<sup>2</sup> samt ytor med en längd över 8 m skall fältindelas med mjukfog. Golvbeläggningen avskiljs med mjukfog från väggar, pelare, fundament etc. Som mjukfog används Höganäs FB 53.

## Lagring och transport


SuperFästmassa FB 1700 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Max. lagringstid 12 månader efter angiven förpackningsdag.

## Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. Förvaras oätkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommer i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.



**DAMMREDUCERAD**