

Fästmassa Vit FB 17

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett för plattor på
Fästmassa FB 17 Vit	5 kg påse 15 kg säck	Golv och vägg

Materialåtgång

Plattyp	Golv	Vägg
Storformatiga plattor med höga nabbar på baksidan	6,5 kg/m ²	-
Slät baksida(kakel och mosaik)	3,1 kg/m ²	3,1 kg/m ²
Slät baksida(klinker)	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²
Nabbad baksida	4,5 kg/m ²	3,3 kg/m ²
Räfflad baksida	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets struktur.

Produktbeskrivning

CC Höganäs FB 17 Vit är en cementbunden, plasticerad fästmassa baserad på vit Portlandcement. Skall därför användas för montering av marmorplattor, glasmosaik och keramiska plattor som är känsliga för missfärgning av grå Portlandcement. FB 17 är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	1700 kg/m ³
Dragvidhäftning mot betong	Ca 2 MPa (ca 20 kp/cm ²)
Lägsta användningstemperatur	+10°C
Användningstid	Ca 4 timmar efter tillredning
Öppentid	Ca 10 min. beroende på temperatur och ventilation

Användningsområden

För in- och utvändigt tunnskiktmontering av golv- och väggplattor i våta och torra utrymme, samt sättning av glasmosaik i pooler. OBS! speciella anvisningar gäller för våtutrymmen. Underlaget kan bestå av betong, puts, lättbetong, gipsskivor.

Fästmassan är deformationsupptagande klass 2 enligt SP metod 1910, vilket innebär att betongens ålder under gynnsamma härdningsbetingelser skall vara minst 6 månader.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Underlaget skall ha den färdiga ytans jämnhet och planhet. Eventuella skador skall vara lagade, mindre ojämnheter kan spacklas ut med Fästmassa FB 17 Vit.

Tillredning

FB 17 Vit levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Montering på golv och vägg

Fästmassan dras ut på underlaget med bruksslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plattorna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll skall några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Plattor $\geq 250 \times 250$ mm skall dubbellimmas d.v.s. plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjock skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort. Ytan kan fogas efter ca 1-3 dygn.

Lagring och transport

Fästmassa FB 17 Vit skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutet förpackning.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

DAMMREDUCERAD

**DEF. KLASS 2
SP METOD 1910**