

Väggspackel FB 3000

Sortiment

Beteckning Väggspackel FB 3000	Förpackning 25 kg säck	Avsett för Vägg/tak
-----------------------------------	---------------------------	------------------------

Materialåtgång

1,3 kg/m² och millimeter. Skiktjocklek 2-10 mm per applicering.

Torktid

Börjar hårdna efter 4 timmar och genomtorr efter 2 dygn vid 10 mm tjocklek. Gäller vid 20°C.

Produktbeskrivning

CC Höganäs Väggspackel FB 3000 består av sand, cement och mineraliska fyllnadsmedel. FB 3000 är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Bindemedel	Cement CEM 1
Ballast, sand	0-0,25 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	15 MPa (ca 150 kp/cm ²)
Frostbeständighet	God
Lägsta användningstemperatur	+10°C
Användningstid vid 20°C	2 timmar
Åtgång/10 mm tjocklek /m ²	13 kg

Användningsområden

FB 3000 är ett vattenfast spackel för vägg- och taktytor i torra och våta utrymmen. Kan användas på underlag av betong, lättbetong, puts eller mursten. Avsett för lagningar upp till 10 mm per applicering.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. För spackling med FB 3000 skall ytorna primas med utspädd Primer FB 5 (1 del primer till 2 delar vatten). Efter ca 30 minuter eller när ytan är klubbfri kan man spackla med FB 3000.

Tillredning

FB 3000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på säcken.

Spackling

FB 3000 blandas med bormaskin och visp i ca 3 minuter. Därefter låter man massan mogna i ca 10 minuter, varpå man blandar upp massan igen före spackling. Påför spacklet med en bredspackel. Användningstiden för spacklet är ca 2 timmar. Spackel som har börjat hårdna i hinken skall kasseras. Spacklas flera lager skall föregående lager vara helt torrt före slipning och primning.

Lagring och transport

Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi.

Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se