

Tätslamma FB 3

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett för
Tätslamma FB 3	15 kg säck	Vattentätning av mineraliskt bundna underlag

Materialåtgång

Vid två rollningar 2,2-2,5 kg/m²

Vid tre rollningar min. 3,0 kg/m²

Torktid vid +18°C, ca 1 dygn vid två rollningar

(andra rollningen kan göras när första lagret torkat).

Produktbeskrivning

CC Höganäs Tätslamma FB 3 är ett 1-komponent, elastiskt, cementbaserat membran för vattentätning av mineraliskt bundna underlag t.ex betong. FB 3 är vattentät men diffusionsöppen.

Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	1500 kg/m ³
Användningstemperatur	+10°C till +25°C
Användningstid	3 timmar
Produktegenskaper EN 14891	CMP
Spricköverbyggnad	Max 0,75 mm

Användningsområden

Som vattentät membran före montering av keramiska plattor.

Avsedd för offentliga badmiljöer, duschar, golvtytor runt bassänger, bassänger, på terraser på mark, balkonger, storkök och liknande, samt på golv och väggytor med risk för inträngande fukt.

Underlag, förarbeten

Betong, puts och liknande mineraliskt bundna underlag.

Underlaget skall vara fast och fritt från lösa partiklar. Hål, sprickor och liknande skall repareras med vattenfast spackelmasa typ FB 4500. Underlaget skall också vara fritt från smuts, olja, fett, färg och limrester. Betongunderlag skall ha en ålder av minst en månad (bassängkonstruktioner minst 3 månader) innan applicering av Tätslamma.

Sugande betong primas med Primer FB 5 (utspädd 1:2), innan Tätslamma FB 3 appliceras.

Där det finns risk för rörelser i underlaget som gjutfogar, övergång golv/väggvinkel och liknande förseglas med Tätrensa FB 183.

I sprickor och krympsprickor med minimal rörelse (mindre än 0,75 mm) kan membranet ta upp dessa rörelser.

Gjutna, sammanhängande, armerade byggnadsdelar såsom simbassänger skall inte förseglas med FB 183.

Tätslamma FB 3 ersätter inte kravet på att bassängkonstruktionen skall vara gjuten vattentät.

Tillredning

Tätslamma FB 3 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering

FB 3 appliceras med korthårig roller FB 390/kvast eller sprutas. Vid sprutning bör membranet efterslätas med kvast. Appliceras i minst två lager med 1-1,25 kg per applicering. Varje lager skall torka innan nästa lager appliceras. Vid hård vattenbelastning som i simbassänger och liknande appliceras FB 3 i tre lager.

Plattsättning utförs efter tidigast ett dygn med FB 13 RotFix, FB 1300 LättFix, FB 2000 Fästmassa alt. FB 1700 SuperFästmassa.

Fogning

Fogning kan utföras tidigast 1-2 dygn efter plattsättning.

För offentliga miljöer, i simbassänger, storkök samt industriell miljö rekommenderas TætFog FB 350.

Lagring och transport

Tätslamma FB 3 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Max. lagringstid 12 månader efter angiven förpackningsdag.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommer i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se