

Primer FB 8

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett som
Primer FB 8	10 kg	Vidhäftningsprimer mot täta och dåliga underlag

Materialåtgång

Åtgång: 0,5kg – 0,8kg/m²

Produktbeskrivning

FB 8 är en primer, som är en tvåkomponents blandning av binder och härdare, för både vägg och golv. FB 8 fungerar både inomhus och utomhus, i både torra och våtta miljöer.

FB 8 häftar mot de flesta icke sugande underlag såsom stålglättad, tät betong, glaserad och oglaserad keramik, terazzo, epoxy, målade ytor etc.

Får inomhus endast användas på rostskyddsbehandlade stålplattor.

Blandningen används alltid koncentrerad och får inte förtunnas.

Efter härdning kan fortsatt ytbehandling utföras.

Tekniska data

Densitet:	1,85kg/l
Användningstid:	30 – 40 minuter
Torktid:	2 – 3 timmar
Arbetstemperatur	10 – 25°C

Användningsområden

FB 8 används som vidhäftare före spackling och montering av keramik på glaserad och oglaserad keramik, terazzogolv, epoxygolv, målade golv etc.

Applicering

Primning skall utföras när underlaget har färdigställts och är tillräckligt torrt för att primern kan få vidhäftning mot underlaget.

Olja och fett skall avlägsnas och underlaget skall vid behov högttryckssprutas med varmt vatten för att säkra optimal vidhäftning.

När binder och härdare är noggrant blandade, appliceras FB 8 på underlaget med pensel eller borste. Blandningen bearbetas väl in i underlaget för att maximal vidhäftning skall uppnås. När primern har härdat efter 2-3 timmar kan fortsatt ytbehandling utföras.

Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Lagring och transport

FB 8 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningsdatumet.

Skyddsföreskrifter

Om produkten kommer i kontakt med huden skall den avlägsnas med tvål och vatten. Använd lämpliga skyddshandskar
FB 8 är inte märkningspliktig enligt REACH

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se