

# TätFog FB 350

## Sortiment

Beteckning	Förpackning	Färg	Avsett för fogning av
TätFog FB 350	15 kg säck	Mellangrå	Klinkerplattor på golv och vägg

## Produktbeskrivning

Höganäs TätFog är avsedd för fogning av klinkerplattor med låg vattenabsorption. Fogbruket är cementbaserat och innehåller speciellt utvalda sandsorter med för ändamålet rätt korngredning. Detta ger en mycket tät fog. Fogbruket levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

## Tekniska data

Densitet	1700 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaper enligt EN 13888	CG2 WA
Brukstid	Max 30 min.
Torktid vid +18°C till lätt gångtrafik/belastning	Ca 24 timmar
Max. belastning för kemikalier	14 dygn
Lägsta arbetstemperatur	+6°C
Rekommenderad arbetstemperatur	10-20°C

## Användning

Höganäs TätFog är avsedd för fogning av klinkerplattor på golv och vägg i fogbredder 4-10 mm. FB 350 är lämplig på ytor där höga krav ställs på rengörbarhet och slitstyrka. TätFogen är lämplig på ytor runt simbassänger, i simbassänger, storkök, offentliga duschar, verkstäder, lager- och försäljningslokaler samt fast food restauranger. Tål dock ej syror/baser som inte är förtunnade och het olja.

## Tillredning

Höganäs TätFog levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

## Fogning och rengöring

Vid fogning skall underlagets, fogbrukets och plattornas temperatur ej underskrida +10°C. Fogarna skall vara rena och fria från fästmassa till djupet av minst 5 mm.

### Golvfogning

Håll ut fogbruket på plattorna. Använd gummispackel och arbetar bruket i fogarna. Håll spackeln lutande och arbetar längs fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster men se till att fogarna blir väl fyllda. Skrapa upp överflödigt fogbruk genom att hålla spackeln vinkelrätt mot golvet. När fogarna torkat ca 30 minuter rengörs med grönt skurblock. Därefter används en väl urvriden styv svamp som sköljs ofta. Arbeta diagonalt och tryck inte så att fogarna gröps ur. Håll fogarna fuktiga i ca tre dygn innan rengöring sker med Höganäs Kalkbort alt. Fila Deterdek.

### Väggfogning

Dra ut fogbruket med gummispackeln. Håll spackeln lutande och arbetar längs fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster och se till att fogarna blir väl fyllda. Skrapa sedan bort överflödigt fogbruk med spackeln i rät vinkel mot underlaget. När fogarna torkat ca 30 minuter rengörs med grönt skurblock. Därefter används en väl urvriden styv svamp som sköljs ofta. Håll fogarna fuktiga under några dagar för att få full styrka i fogen.

## Lagring och transport

Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackningar. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektivt 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi.

## Materialåtgång

Plattformat, mm	Fogbredd, mm	Åtgång, kg/m <sup>2</sup>
95x195x12	5	ca 1,8
96x96x8	4	ca 1,6
96x196x7	4	ca 1,0
105x215x19	5	ca 2,6
150x150x20	5	ca 2,6
146x146x14	4	ca 1,9
146x146x8,5	4	ca 1,1
195x195x12	5	ca 1,2
196x196x8,5	4	ca 0,9
295x295x12	5	ca 0,8
296x296x8,5	4	ca 0,6
333x333x10	4	ca 0,6
450x450x9,5	4	ca 0,4
600x600x11	4	ca 0,4

Åtgångssiffrorna är riktvärden och angivna exkl spill.

## Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB  
 Box 501  
 267 03 Ekeby  
 Tel. 077-447 35 00  
 Telefax 077-447 36 46  
 Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)