



Sanitetssilikon

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Färg
FB 100	300 ml patron	Vit
FB 101	300 ml patron	Grå
FB 102	300 ml patron	Mellangrå
FB 103	300 ml patron	Beige
FB 105	300 ml patron	Transparent
FB 106	300 ml patron	Ljusgrå
FB 107	300 ml patron	Mörkgrå

Materialåtgång

Ca 15 m per patron vid fog 5x5 mm.

Produktbeskrivning

CC Höganäs Sanitetssilikon är en 1-komponents elastisk silikonfog med neutralt härdsystem. Alla färger är antimögelbehandlade. Ej övermålningsbar. Bildar ett ytskikt efter ca 20 minuter och är uthärdad efter ca 3-4 dygn.

Tekniska data

Densitet färgade	1250 kg/m ³
Densitet transparent	1030 kg/m ³
Konsistens	Mjuk pasta
Hårdhet Shore A	18-22°, ±5°
Appliceringstemp	+5°C – +30°C
Temperaturbeständighet	-60°C – +180°C
Yttorr	Ca 5-15 minuter
Härningstid	Ca 1-2 mm/dygn
Draghållfasthet	Ca 1,3 N/mm ²
Brottöjning	Ca 200 %
Antimögelbehandlade	Alla färger

Användning

Sanitetssilikon används i våtutrymmen och där stora hygieniska krav ställs. Sanitetssilikon har god vidhäftning mot keramiska plattor, de flesta sanitetsmaterial, betong, puts, trä, emalj, plåt, aluminium mm.

Notera att alla neutrala silikonfogmassor kan gulna. Risken för gulning ökas, om fogmassan utsätts för mörker eller vid fogning på vissa målningsstyper.

Förbehandling

Fogsidorna skall vara rena, torra och fria från fogbruk, fett, olja och lösa partiklar. Klistra maskeringstejp på fogens båda sidor.

Applicering

Skär av munstycket till önskad bredd, skär av förslutningen och skruva på munstycket. Montera patronen i sprutpistol, flytta sprutan långsamt utefter fogen och se till att fogen blir väl fylld.

Fyll fogen från botten med råge, skrapa av överskottet med en stålspackel. Drag bort maskeringstejpen vinkelrätt från fogen och släta till fogen med ett finger doppat i såplösning, använd skyddshandske. Ohärdad silikon kan avlägsnas med t.ex lacknafta, härdad avlägsnas mekaniskt.

Lagring

Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningsdatum.

Skyddsföreskrifter

Ventilation. God arbetshygien använd skyddshandskar. Vid inandning frisk luft. Vid hudkontakt torka av och tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj genast med vatten 10-15 minuter. Håll ögonen vidöppna. Kvarstår symptom uppsök läkare. Vid förtäring framkalla kräkning. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se