

Monteringslim FB 56 High Tack

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Färg
Monteringslim FB 56	290 ml patron	Vit

Materialåtgång

2-3 patroner (diameter 3 mm) räcker till ca 1m² skärmvägg.

Produktbeskrivning

Är ett neutral fukthärdande montage lim, utan lösningsmedel och phthalater. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog, som upp-
tar eventuella rörelser i byggnationen.

Monteringslim FB 56 är luktfri, snabbhärdande och har en mycket bra väderbeständighet i olika klimat.

Tekniska data

Densitet	1450 kg/m ³
Lägsta appliceringstemperatur	+5°C
Högsta appliceringstemperatur	+40°C
Skinnbildningstid	Ca 5 min. vid rumstemp.
Hårdhet	Ca 65°, ±5° Shore A(ISO868)
Temperaturbeständig	-40°C och +90°C
Åldringsbeständighet	God
Töjbarhet	200% (ISO37)
Brytstyrka	3,0 N/mm ² (ISO37)
Torktid	2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur

Kemisk resistens

Kemikalieresistensen är begränsad till utspädda syror och baser samt normalt rengöringsmedel.

Användningsområden

Kan användas både ute och inne. på vägg, tak och golv, limning av glasblock och byggelementskivor. Mycket bra vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan stöd. Häftar på ett brett urval av material; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor, de flesta metaller och plaster.

Underlag, förarbeten

Alla ytor måste vara torra och fria från fett, lösa partiklar och damm.

Applicering

Monteringslim FB 56 appliceras med hand- eller tryckluftspruta. Innan limmet härdat ska eventuellt spill avlägsnas. Ohärdat lim kan avlägsnas med lacknafta. Ev. härdade rester avlägsnas mekaniskt.

Montering av skärmvägg

De första monteringslisterna mot golv och vägg justeras in såväl horisontellt som vertikalt. Det är lämpligt att sätta dessa lister med FB 56 en dag före montering av glasblocken.

Montera med FB 56 alla lister och glasblock med två parallella limsträngar (diameter 3 mm). Monteringslisterna skall förses med lim på båda sidor. Limmet skall fästa mot glasblockets alla sidor. Monteringslisterna skall alltid rama in monteringen.

När väggen är klar fogas den på båda sidor med Höganäs KlinkerFog. Sanitetssilikon används i fogarna mot golv och vägg. Full styrka uppnår väggen efter ca 3 veckor.

Eventuella avslutningsskenor fästes med Monteringslim FB 56, täta med sanitetssilikon i hörn mot glasblocken.

Lagring och transport

Monteringslim FB 56 skall lagras och transporteras torrt och frostfritt. Lagringstiden är därvid för oöppnad förpackning 12 månader.

Skyddsföreskrifter

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar användas.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se